

Paso a Paso para Recuperar una Turbina Kaplan con Revestimientos ENECON – Álabes



Preparación y granallado de los álabes con el fin de dar mayor anclaje y dejar en máxima evidencia piezas con exceso de desgaste. El principal desafío es recuperar la geometría de las piezas.



*Se aplicó **METALCLAD® CeramAlloy CP+AC** con el fin de recuperar espesores y formas en el equipo. Finalmente se aplicó **METALCLAD® CeramAlloy CL+AC** como terminación final contra la abrasión.*

